



# PREVENT 2

**PROTEZIONE**

## ANTIMACCHIA IDROREPELENTE

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **pH (20° C):** 6,5
- **Peso specifico (20 °C):** 1.008 kg/l
- **Aspetto:** liquido
- **Odore:** inodore
- **Colore:** bianco latte

### PERICOLOSITA'

**PITTOGRAMMI:** nessuno

### AVVERTENZE:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208 Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P233 Tenere il recipiente ben chiuso.

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

### CONFEZIONAMENTO

1 litro flacone polietilene, scatola 12 pz

5 litri tanica polietilene, scatola 4 pz

### DEFINIZIONE

Microemulsione acquosa di copolimeri fluorurati, silano-silossanici e sinergici a duplice azione idrorepellente di profondità e antimacchia.

### DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

PREVENT 2 si applica su tutti i tipi di pietre a medio-alto assorbimento, in esterni ed interni. Non filma, non altera la traspirabilità né il colore originario del materiale.

Efficace anche con una sola mano, PREVENT 2 conferisce ai materiali trattati durevole protezione idrorepellente contro l'umidità di risalita ed elevata idro-oleorepellenza di superficie, facilmente rinnovabili.

Essendo un prodotto in base acquosa può essere applicato anche su superfici a pavimento e rivestimento non perfettamente asciutte purché uniformi d'aspetto (senza macchie e aloni di umidità). È quindi particolarmente indicato per eseguire trattamenti in esterno in unica applicazione, con evidenti vantaggi in termini di rapidità d'intervento.

La completa azione idrorepellente di profondità si sviluppa nell'arco di 2 - 3 giorni. In interni si consiglia la successiva applicazione della finitura WOPLUS LUCIDO / SATINATO / NO-LUX (GEAL), secondo la brillantezza desiderata.

*Avvertenza Generale*

*Il trattamento di superficie effettuato con preparati idro- e oleorepellenti su materiali lapidei assorbenti posati a pavimentazione, all'esterno o in ambienti scarsamente arieggiati, in particolare su Cotto - Terrecotte - Klinker - Gres - Pietre sedimentarie, esplica e mantiene nel tempo la sua funzione estetica e antidegrado a condizione che i materiali stessi siano certificati ANTIGELIVI all'origine e siano posati a regola d'arte nel complesso edile.*

*In mancanza dei suddetti requisiti si raccomanda di consultare il nostro Servizio Assistenza Tecnica.*

### MODO D'USO

- Applicare PREVENT 2 puro su superfici pulite, asciutte o uniformemente umide, con pennello, tampone, vello spandiliquido, bagnando omogeneamente la superficie e rimuovendo eventuali eccessi. Non nebulizzare il prodotto.

È sconsigliabile applicare PREVENT 2 a temperatura ambiente inferiore a 10°C o su superfici calde.

In interni, attendere almeno 12 ore prima di applicare WOPLUS LUCIDO / SATINATO / NO-LUX (GEAL).

Se usato come trattamento unico, per una manutenzione periodica e rigenerativa della protezione, si consiglia di riapplicare il prodotto una volta l'anno su superfici a pavimentazione soggette ad alto traffico ed esterni.

**Consumo indicativo medio: 1 litro per 12 mq**

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 STABILIMENTO: VIA G. GALILEI 45 - 51100 PISTOIA (PT) - ITALIA TEL. +39 0573 1910180

ASSISTENZA TECNICA +39 0573 1910180 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00)

WWW.GEAL-CHIM.IT INFO@GEAL-CHIM.IT

