



LINFOIL ESTERNO

Olio impregnante rattivante

Cos'è

Miscela stabile complessa di oli vegetali selezionati, resine e cere dure, contenente essiccativi di profondità e di superficie, in solvente paraffinico. Compatibile con le fibre cellulosiche di ogni specie legnosa. LINFOIL esiste in versione Interno e Esterno che differiscono per la resistenza dei principi attivi cioè la durabilità alle diverse condizioni ambientali.

Cosa fa

Nuovo formulato sviluppato partendo dalla rielaborazione e integrazione del sistema impregnante con oleoresine utilizzato prima della lucidatura ad alcol e della verniciatura. I due preparati realizzati, LINFOIL INTERNO ed ESTERNO sono fondamentali nel trattamento a impregnazione Linfo. Proteggono in profondità il Legno posto all' interno ed all' esterno (parquet, mobili, infissi, strutture lignee in genere), nuovo e recuperato e conferiscono protezione e nutrimento alle fibre. Donano protezione antimacchia e mettono in risalto le venature naturali, esaltando la bellezza originaria di ogni specie legnosa trattata.

Lo scelgo perché

- Esalta la bellezza naturale del legno
- Protegge dall'azione dei raggi UV

- E' reversibile e rinnovabile anche localmente

Consumo indicativo medio

15 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.


Dove si usa



Raccomandazioni

- Non applicare su superfici calde o fredde ($>35^{\circ}\text{C}$ e $<5^{\circ}\text{C}$)
- Non accumulare materiali imbevuti di prodotto, possono sviluppare autocombustione: bagnarli con acqua e conservarli lontano da materiali infiammabili
- Prima del trattamento, consultare le note relative alla preparazione della superficie lignea in SCHEDA TECNICA

Confezioni



Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

1. Agitare bene prima dell' uso. Applicare in due mani.
2. Per la prima mano, diluire LINFOIL ESTERNO 1:1 con LINFOSOLV.
3. Distribuire uniformemente il preparato su tutta la superficie con vello spandicera, a rullo, a pennello, o con panno morbido.
4. Dopo circa 20-30 minuti, omogeneizzare il trattamento con monospazzola munita di disco abrasivo medio-morbido e panno di cotone, frizionando a lungo per rimuovere eventuali eccessi di prodotto e a spingere in profondità l'impregnante. Lasciare essiccare senza calpestare.

5. Dopo almeno 6-8 ore applicare la seconda mano di olio, generalmente puro, con le stesse modalità sopra descritte. Per l' applicazione su specie legnose tropicali o legni particolarmente compatti, anche la seconda mano viene eseguita con il prodotto diluito.